

Geroblok perforado 50 dBA



Geroblok perforado 50 dBA

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Geroblok perforado 50 dBA

Características:

- Sencillez y rapidez en la puesta de obra.
- Sin mermas: cada palet incluye un porcentaje de piezas marcadas para la realización de piezas especiales.
- Fácil de revestir: gracias a su porosidad y poca absorción de agua ayuda a la adhesión de los revestimientos sin deshidratarlos.
- Importante ahorro en mortero: hasta un 35% gracias al diseño de sus agujeros.

Dimensiones nominales:

Formato castellano

Largo : 250 mm

Espesor: 115 mm

Altura : 90 mm

Formato catalán

Largo : 270 mm

Espesor: 130 mm

Altura : 90 mm

Características físicas y mecánicas

Absorción agua:

Media: 6,8 g/m²xg.

Carga de rotura: > 8 N/mm²

Carga mínima CTE: 5 N/mm²

Resultado ensayos:

Otros datos

Resistencia al fuego : 240 minutos Enlucido yeso 2 caras (Ensayo CTF) - EI-240

Resistencia térmica: 0,543 m² K / W (ensayo Applus 14/8062-173)

Aislamiento acústico: 50 dBA (Ensayo Labein) - R_A 50 dBA