Lamina Impermeable Transpirable Maydilit Tyvek Housewrap Firecurb

Impermeable,Transpirable y protección al fuego para fachadas ventiladas Maydilit Tyvek HOUSEWRAP FIRECURB

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta384,14 €

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:Maydisa

Descripción

Venta Online de Lamina Impermeable Maydilit Tyvek Housewrap Firecurb Dupont - Maydisa

Impermeabilización transpirable de fachadas ventiladas con proteccion ante el fuego

Lámina impermeable y transpirable monocapa de Tyvek® con propiedades pirorretardadoras para aumentar la seguridad frente a incendios en los edificios.Contiene una membrana retardadora de fuego que se autoextingue si se incendia. Está recubierta de una capa ignifuga sin halógenos para evitar la formación de llamas, gotas incandescentes y humo, con el mínimo impacto medioambiental. Con ello aumenta el tiempo de evacuacion

Tipo de soporte: HD-PE (Polietileno estabilizado de alta densidad) con tratamiento de laca libre de halogenos. Inhibe la accion de las llamas

Tyvek® Housewrap para fachadas ofrece una protección duradera frente a la humedad y su transpirabilidad contribuye a reducir la condensación.

Las láminas Tyvek® tienen una estructura exclusiva. La durabilidad, envejecimiento y transpirabilidad es lo que le distingue del resto de laminas (foto comparativa). Casi todas las láminas están hechas de PP (polipropileno), más sensible que el PE (polietileno). La capa funcional de Tyvek® es 100% polietileno estabilizado de alta densidad altamente resistente a los rayos UV, el calor y al agua.

Usos

- Fachadas ventilada (edificios comerciales y residenciales)

Caracteristicas

- Impermeable al agua y a la presion hidrostatica
- Retarda las llamas
- Aumenta la resistencia de los elementos de la pared que protege
- Aumenta el tiempo de evacuacion del edificio
- Transpirable
- Compuesta por una capa
- Soporte: HD-PE (Polietileno estabilizado de alta densidad)
- Barrera de lluvia, y evita corrientes
- Fabricado con materiales 100% reciclables
- Contribuye a la reduccion de emisiones de CO_2 a la atmósfera al mejorar la eficiencia energetica de los edificios
- Facil manipulacion
- Colocacion mediante solape (indicada en la lamina)
- Resistente a exposiciones prolongadas a Rayos UV y temperaturas extremas
- Resistente a la rotura

Reacción al fuego:
Clase B-s1,d0

Formato

- ROLLO 1,5x50: 75 m²
- COLOR: Cara exterior blanca / Cara interior blanca
- GRAMAJE: 68 g/m²
- PESO: 5 kg aprox

Accesorios

Cinta adhesiva Maydilit Tyvek® de una sola cara con un adhesivo acrílico base agua de fuerte adhesión y una película de Tyvek® de soporte. La cinta adhesiva acrílica Maydilit Tyvek® es adecuada para sellar los solapes de las láminas Tyvek®.

Puede adquirirla en esta tienda online pinchando AQUI

Caracteristicas técnicas

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase	B-S1,d0	-	-
Transmisión de vapor de agua (sd)	EN ISO 12575 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Resistencia a la temperatura	-	ºC	-	-40	+100
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	ºC	-	-	-40
Resistencia a radiación UV	-	meses	-	-	4
Grosor total/grosor de la capa funcional		?m	175/175	-	-
Estanqueidad al agua	EN 1928 (A)	clase	W1	-	-
Columna de agua	EN 20811	m	1,3	-	-

Propiedades físicas, resistencia mecanica

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
Masa por unidad de área	EN 1849-2	g/m²	68	62	74
Fuerza máxima de tracción (MD)	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Elongación (MD)	EN 12311-1	%	15	10	20
Fuerza máxima de tracción (XD)	EN 12311-1	N/50mm	290	225	355
Elongación (XD)	EN 12311-1	%	18	11	25
Resistencia a desgarro por clavo (MD)	EN 12310-1	N	45	25	70
Resistencia a desgarro por clavo (XD)	EN 12310-1	N	40	25	65

Propiedades despues del envejecimiento

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
Envejecimiento artificial por UV y calor:	EN 1297 & EN 1296				
Resistencia a penetración de agua	EN 1928 (A)	clase	W1	-	-
Resistencia a tracción (MD)	EN 12311-1	N/50mm	240	190	290
Elongación (MD)	EN 12311-1	%	10	6	14
Resistencia a tracción (XD)	EN 12311-1	N/50mm	240	180	300
Elongación (XD)	EN 12311-1	%	12	7	17

Propiedas adicionales

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
Longitud (en m)	EN 1848-2	tolerancia en %	-	0	-
Anchura (en mm)	EN 1848-2	tolerancia en %	0	-0,5	+1,5
Rectitud	EN 1848-2	mm/10m	-	-	30
Estabilidad dimensional (MD y XD)	EN 1107-2	%	-	-	1
Resistencia a la penetración de aire	EN 12114	m³/(m² hr 50PA)	-	-	-
Estanqueidad al viento	-	-	sí	-	-