Lamina - Tela Asfaltica KUBERTOL PL-ALUMINIO-30





Lamina - Tela Asfaltica KUBERTOL PL-ALUMINIO-30 (LA-30/M-NA)

Calificación: Sin calificación

Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Lamina - Tela Asfaltica KUBERTOL PL-ALUMINIO-30 (LA-30/M-NA)

Lámina de superficie protegida, sin armadura y acabada en film de polietileno por su cara inferior y en aluminio gofrado por su cara superior.

CAI	RACTERÍSTICAS TÉCNICA	S	
Ensayo	Método	Resultado	Tolerancias
Dimensiones	EN 1848-1	12 x 1 m.	
Rectitud	EN 1848-1	Pasa	
Defectos visibles	EN 1850-1	Pasa	
Masa por unidad de área	EN 1849-1	3 Kg/m²	[-5% , +10%]
Estanqueidad	EN 1928 (A)	Pasa	
Comportamiento a un fuego externo	ENV 1187	B roof(t1)	
	PrEN13501-5		
Reacción al fuego	EN 13501-1	E	
	EN.ISO 11925-2		
Resistencia a la cizalla de juntas	EN 12317-1	400 N/5cm	±200 N/5cm
Resistencia a la tracción (longitudinal)	EN 12311-1	400 N/5cm	±200 N/5cm
Resistencia a la tracción (transversal)	EN 12311-1	400 N/5cm	±200 N/5cm
Elongación (longitudinal)	EN 12311-1	PND	
Elongación (transversal)	EN 12311-1	PND	
Resistencia al impacto	EN 12691	PND	
Resistencia a una carga estática	EN 12730 (A)	PND	
Resistencia al desgarro (por clavo)	EN 12310-1	PND	
Resistencia a la penetración de raíces	PrEN 13948	PND	
Estabilidad dimensional	EN 1107-1	PND	

Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	+5 ℃
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas	EN 1110	70 ℃
Envejecimiento artificial	EN 1296	PND
Adhesión de gránulos	EN 12309	PND
Propiedades de transmisión de vapor de agua	EN 1931	20.000
Sustancias peligrosas		PND

PND: Propiedad no determinada